

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. И. Жирнов, З. С. Первухина, Е. М. Кудинова, М. Ф. Иванова

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 февраля 1988 г. № 237

3. **Периодичность проверки** — 5 лет
Срок первой проверки — 1993 г.

4. **ВЗАМЕН** ГОСТ 18724—80

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15.007—81	1.2.1
ГОСТ 503—81	4.1
ГОСТ 1050—72	2.1, 3.1
ГОСТ 2199—78	1.3.2
ГОСТ 3282—74	4.1
ГОСТ 3550—73	4.1
ГОСТ 5530—81	1.4.1
ГОСТ 6009—74	4.1
ГОСТ 6309—80	1.3.2, 1.4.2
ГОСТ 7933—75	1.3.2, 1.4.1
ГОСТ 9094—83	1.3.2
ГОСТ 9421—80	1.4.1
ГОСТ 9570—84	4.1
ГОСТ 10850—81	1.4.1
ГОСТ 10354—82	1.4.1
ГОСТ 12303—80	1.4.1
ГОСТ 13514—82	1.4.1
ГОСТ 14192—77	1.3.3
ГОСТ 14253—83	1.4.1
ГОСТ 15846—79	1.4.3
ГОСТ 21929—76	4.1
ГОСТ 22852—77	1.4.1
ГОСТ 24597—81	4.1



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

ОБУВЬ ВАЛЯНАЯ ГРУБОШЕРСТНАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 18724—88

Издание официальное

Цена 5 коп. БЗ 1—88/64

Импанай А. П. редактор
Колчанов В. С. редактор-корректор

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ОБУВЬ ВАЛЯНАЯ ГРУБОШЕРСТНАЯ

Технические условия

18724—88

ГОСТ

Felted high boots. Specifications

ОКП 81 6710

Срок действия с 01.07.89
до 01.07.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на обувь валяную мужскую, женскую и детскую, изготовленную из грубой овечьей натуральной шерсти с различными добавками.

Стандарт не распространяется на армейскую валяную обувь.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Основные параметры и размеры

1.1.1. По видам, артикулам, назначению, размерам и окраске валяная обувь должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Вид обуви	Артикул (Девиз)	Код ОКП	Назначение	Размеры	Окраска
Железные	02 33 («Русские»)	81 6711	Мужские	26—35	Натуральные
		81 6712	Женские	23—27	и крашенные
		81 6711	Мужские	26—35	Натуральные
Средние	50 («Зимущка»)	81 6712	Женские	23—27	и крашенные
		81 6712	Женские	23—27	Натуральные
		81 6711	Мужские	26—35	и крашенные
Средние	01	81 6712	Женские	23—27	Натуральные
		81 6712	Женские	23—27	и крашенные
		81 6713	Детские школьные	20—23	

Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1988

С. 12 ГОСТ 18724—88

1.4.2. Мешки зашивают машинным или ручным способом нитками по ГОСТ 6309—87 и другой нормативно-технической документации. Длина стежка при ручной зашивке не должна быть более (60 ± 10) мм. Мешки из полиэтиленовой пленки заваривают прерывистым швом. При мелких отправлениях обувь должна быть упакована в деревянные ящики. Ящик внутри должен быть выстлан бумагой.

Примечание. Допускается по согласованию с потребителем в пределах одного населенного пункта транспортировать валяную обувь в контейнерах и крытых автомашинах:

обувь мужскую и женскую утяжеленную, среднюю и тонкую, и детскую среднюю — без упаковок;

обувь детскую тонкую — в перничной упаковке, или в вилках из гофрированного картона, или деревянных ящиках без перничной упаковки.

Ящик внутри должен быть выстлан бумагой.

1.4.3. Валяная обувь, отгружаемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним районы, должна быть упакована по ГОСТ 15846—79.

2. ПРИЕМКА

Приемка — по ГОСТ 1059—72.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Методы контроля — по ГОСТ 1059—72.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Валяную обувь транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

При транспортировании по железной дороге указываются продукцию транспортируют в универсальных контейнерах.

Виды отправок — мелкие и повагонные.

Обувь, сформированную в транспортных пакетах, транспортируют в соответствии с ГОСТ 21929—76. Размеры пакетов по ГОСТ 24597—81. Для пакетирования применяют поддоны ящичные или стоечные по ГОСТ 9570—84. Средствами скрепления пакетов является стальная проволока по ГОСТ 3282—74, лента стальная упаковочная по ГОСТ 3560—73, ГОСТ 503—81, ГОСТ 6009—74.

4.2. Валяная обувь должна храниться без упаковок в сухом, хорошо проветриваемом помещении. При складировании сапог высота штабеля не должна превышать 1,5 м. Допускается для обуви, уложенной в деревянные ящики, увеличить высоту штабеля до 1,8 м.

1.2.12.1. Определение сортности валяной обуви производят в соответствии с требованиями табл. 8.

Таблица 8

Пороки	Сорт	
	I сорт	II сорт
Мелкие частицы репы, нитки* и растительные при- меси с глубиной вкрапления, мм, не более Местные впадины внутри обуви с разницей в толщи- не по сравнению с соседними местами, мм, не более Пятна и помарки не более двух на полуяру обуви площадью, см ² , не более для обуви: мужской и женской детской школьной и детской дошкольной	1,0	2,0
	1	2
Следы от рубцов и заломов на поверхности обуви с разницей в толщине по сравнению с соседними местами, мм, не более	—	4
Следы в местах сросстки кромок внутри обуви	—	2
Следы на голенище обуви от закладок перхлоранилизо- вым клеем, просечки площадью, см ² , не более	—	Допускаются
Следы на голенище обуви от закладок перхлоранилизо- вым клеем, просечки площадью, см ² , не более	—	1

* Допускаются только в обуви II-го сорта.

1.2.12.2. Местные утонения, утолщения, следы от рубцов и за-
ломов в пределах допусков по толщине, указанных в табл. 3.

1.3. Маркировка

1.3.1. К каждой паре валяной обуви на голенище должен быть
прикреплен товарный ярлык с указанием:

- наименования предприятия-изготовителя;
- девиза и артикула;
- размера (для женской обуви размеров 26, 27 после размера
проставляется буква «ж»);
- цены;
- штампа ОТК;
- сорта;
- года изготовления;
- обозначения настоящего стандарта.

Заполнение товарного ярлыка производится печатным спо-
собом.

Дополнительно на каждую полуяру обуви на подошвенной
части должна наноситься маркировка: размер и сорт, допускается
маркировка товарного знака.

Допускается для валяной обуви артикулов 01, 02, 03 маркиров-
ка на подошвенной части каждой полуяры обуви:

на подметочной части подошвы — товарный знак предприятия-
изготовителя;

на носочной части подошвы — номер браковщика;

Размер, мм

Таблица 2

Раз- мер обуви	Длина следа внутри обуви		Длина аннушности по подложному измерению				Высота обуви		Масса пары обуви	
	Норми- р.	Пред- откл.	в плече		в носов подъеме		Но- мин.	Пред- откл.	Но- мин.	Пре- откл., %
			во- мин.	пред- откл.	во- мин.	пред- откл.				
Утяжеленные мужские										
26	260	+6	326	±15	473	±20	440	±40	1260	+20
27	270	-3	332		483	-15	450		1360	-10
28	280		338		493		460		1460	
29	290		344		503		470		1570	
30	300		350		513		480		1680	
31	310		355		523		490		1790	
32	320		362		533		500		1900	
33	330		368		543		510		2020	
34	340		374		553		520		2140	
35	350		380		563		530		2260	
Утяжеленные женские										
23	230	+6	294	±15	424	±20	350	±40	850	+20
24	240	-3	300		434	-15	370		930	-10
25	250		306		444		390		1010	
26	260		312		454		410		1090	
27	270		318		464		430		1170	
Средние мужские										
26	260	+6	308	±15	467	±20	440	±40	1080	+20
27	270	-3	314		477	-15	450		1170	-10
28	280		320		487		460		1260	
29	290		326		497		470		1350	
30	300		332		507		480		1450	
31	310		338		517		490		1550	
32	320		344		527		500		1650	
33	330		350		537		510		1760	
34	340		356		547		520		1870	
35	350		362		557		530		1980	
Средние женские										
23	230	+6	281	±15	418	±20	350	±40	800	+20
24	240	-3	287		428	-15	370		870	-10
25	250		293		438		390		940	
26	260		299		448		410		1020	
27	270		305		458		430		1100	
Средние детские школьные										
20	200	+6	260	±15	373	±20	260	±30	520	±10
21	210	-3	266		380	-10	280		580	
22	220		272		393		300		640	
23	230		278		410		320		700	

замена очеса цветного гребенного чистошерстяного шерстью меховой овчинной полурубой и грубой I, II, III длины, очесом от шубных и меховых овчин (кроме сапог «Радуга» и «Малыш»); замена восстановленной шерсти обратами своего производства в очищенном виде. Замена восстановленной шерсти и обратов своего производства очищенными чистошерстяными отходами шерстяной промышленности (выпады, сандр, подметь) и шерстью заводской (выросток, опоек, шерсть с голяка);

замена козьего пуха шерстью овечьей натуральной в количестве до 10% от массы смеси для детских сапог «Зимушка».

1.2.4. Физико-механические показатели валяной обуви должны соответствовать нормам, указанным в табл. 5.

Таблица 5

Наименование показателя	Нормы для обуви			
	01 02 03	34, 35 («Русские»)	51, 51, 52 («Зимушка»)	37 («Метеллица»)
Нормированная влажность, %	13	13	13	13
Плотность (степень уплотнения в голенище), г/см ³	0,41±0,02	0,38±0,02	0,38±0,02	0,38±0,02
для мужской и женской обуви				
для детской школьной и детской дошкольной обуви	±0,02 0,36—0,03	+0,02 0,36—0,03	+0,02 0,34—0,04	—
Массовая доля свободной серной кислоты (по полной вытажке), %, не более	0,70	0,70	0,70	0,70

Примечание. Показатели плотности и массовой доли свободной серной кислоты относятся к массе обуви при 13% влажности.

1.2.5. Усадка валяной обуви после замачивания не должна превышать норм, указанных в табл. 6.

Таблица 3

Вид обуви	Назначение обуви	Размер	Толщина, мм			
			толщина		подошвы	головки (щечки)
			верх	задник		
Утяжеленные	Мужские	26—35	5±2	13±3	15±3	9±2
	Женские	23—27	4±2	12±3	14±3	8±2
	Мужские	26—35	4±2	11±3	13±3	8±2
	Женские	23—27	4±2	10±3	12±3	7±2
	Детские школьные	20—23	3±2	9±2	11±2	7±2
Средние	Мужские	26—32	3±2	10±2	12±2	7±2
	Женские	23—27	3±2	8±2	11±2	6±2
	Детские школьные	20—23	3±1	7±2	9±2	6±1
	Детские дошкольные	16—19	3±1	7±2	8±2	5±2
	Детские дошкольные	13—15	3±1	6±2	8±2	4±2

Примечание. Не допускаются местные утонения или утолщения с резким переходом от утоненных к утолщенным местам.

1.2.3. Массовая доля сырья валяной обуви грубошерстной должна соответствовать указанной в табл. 4.

Допускается при отсутствии сырья, указанного в табл. 4: замена шерстью весенней стрижки в количестве до 50% или шерстью осенней стрижки и парковой до 100% от массы натуральной шерсти;

замена любых компонентов, указанных в табл. 4, кроме овечьей натуральной шерсти и козьего пуха, химическими волокнами до 5% от массы смеси;

замена натуральной овечьей шерсти обрывами ваты не более 3% от массы смеси;

замена коровьей заводской шерсти шерстью овечьей заводской и шерстью меховой овчинной полурубой и грубой I, II, III длины, очесом и шерстью кислотной от шубных и меховых овчин (в том числе кислотной не более 5% от массы смеси; III длины не более 30% от массы меховой шерсти); допускается замена сырья, указанного в пп. 3 и 4 (табл. 4) овечьей натуральной шерстью, а также натуральной козьей шерстью не более 5% от массы смеси;

Для доступа воздуха основание штабеля должно быть выше уровня пола не менее чем на 0,2 м.

При хранении обуви должна быть обработана противомольным препаратом не реже одного раза в шесть месяцев.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В каждую пару валяной обуви должна быть вложена памятка для покупателя с указаниями по эксплуатации данной обуви.

Примечание. Памятку допускается печатать на оборотной стороне торгового ярлыка, в этом случае размер торгового ярлыка допускается увеличивать до 10 см.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие валяной обуви требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок носки валяной обуви — 35 дней со дня продажи через розничную торговую сеть или начала сезона при условии соблюдения условий по эксплуатации, указанных в памятке.

Редактор Т. П. Шапила
Технический редактор О. Н. Никитина
Корректор А. С. Черноусова

Сделано в наб. 09.03.88 Подл. в печ. 12.04.88 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. фр.-отт. 0,93 ут.-нал. л.
Тир. 8 000 Цена 5 коп.

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840 Москва, ГСП, Новоспасский пер., 3
Тел. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6, Зак. 1967

Продолжение табл. 1

Вид обуви	Артикул (Девиз)	Код ОКП	Назначение	Размеры	Окраска
Средние	32 («Медвежонок»)	81 6713	Детские школьные	20—23	Натуральные в крашенные
	34 («Русские»)	81 6711	Мужские	26—35	Натуральные в крашенные
		81 6712	Женские	23—27	
	81 6713	Детские школьные	20—23		
Тонкие	37 («Метелица»)	81 6711	Мужские	26—35	Крашенные
	42 («Олененок»)	81 6712	Женские	23—27	Натуральные белые с акра-плением
		81 6713	Детские школьные	20—23	темных пятен
	51 («Зимушка»)	81 6712	Женские	23—27	Натуральные в крашенные
81 6713		Детские школьные	20—23		
03	32 («Медвежонок»)	81 6711	Мужские	26—32	Натуральные в крашенные
		81 6712	Женские	23—27	
	43 («Олененок»)	81 6713	Детские школьные	20—23	
		81 6714	Детские дошкольные	13—19	
44 («Радуга»)	81 6714	Детские дошкольные	13—19	Натуральные в крашенные	
	81 6714	Детские дошкольные	13—19	Натуральные в крашенные	
52 («Зимушка»)	81 6714	Детские дошкольные	13—19	Натуральные в крашенные	
	81 6714	Детские дошкольные	13—19	Цветные, цвет в зависимости от цвета очеса	

1.1.2. Линейные размеры и масса валяной обуви должны соответствовать нормам, указанным в табл. 2.

1.1.3. Толщина отдельных частей валяной обуви должна соответствовать нормам, указанным в табл. 3.

1.2. Характеристики

1.2.1. Валяная обувь должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по технологическим режимам, образцам-эталонам по ГОСТ 15.007—81 и техническим описаниям на конкретную продукцию, утвержденным в установленном порядке.

на геленочной части подошвы — артикул, размер, цена (для женской обуви размеров 26, 27 после размера проставляется буква «ж»);

на пяточной части подошвы — сорт.

Маркировочные данные наносят штампом с применением красок, дающих отчетливый оттиск на обуви. В месте проставления штампа предварительно снимается ворс.

1.3.2. Товарный ярлык размером 5×8 см, изготовленный из коробочного картона по ГОСТ 7933—75 или офсетной бумаги по ГОСТ 9094—83, подвешивается через отверстие, заданное блочком на хлопчатобумажной нитке № 0, 00, 1 по ГОСТ 6309—87. Допускается подвешивание ярлыка из коробочного картона без блочков, а также приклеивание его клеем по ГОСТ 2199—78. Ширина клеевой полоски с обратной стороны ярлыка должна быть от 20 до 30 мм.

1.3.3. Транспортная маркировка груза — по ГОСТ 14192—77 с указанием манипуляционного знака «Бонты сырости».

1.3.4. На каждое грузовое место наклеивается упаковочный ярлык с указанием:

наименования предприятия-изготовителя;

номера места;

количества пар;

девиза и артикула;

размера;

сорта;

цены;

обозначения настоящего стандарта.

Аналогичный ярлык вкладывается внутрь грузового места.

1.4. Упаковка

1.4.1. При транспортировании валяная обувь должна быть упакована:

мужская и женская утяжеленная, средняя и тонкая, и детская средняя — в мешки (из ткани по ГОСТ 5530—81 или ткани из химических нитей по нормативно-технической документации или нетканого тарного полотна по ГОСТ 14253—83 и другой нормативно-технической документации) или ящики (из гофрированного картона по ГОСТ 22852—77, ГОСТ 13514—82 или деревянные по ГОСТ 10350—81). Допускается упаковывание в мешки из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354—82 при условии транспортирования их в универсальных контейнерах;

детская тонкая — каждая пара должна быть упакована в картонную коробку из коробочного картона по ГОСТ 7933—75, ГОСТ 9421—80 или ГОСТ 12303—80, или пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354—82 (первичная упаковка). Коробки с обувью должны быть упакованы в ящики или мешки.

Масса грузового места не должна превышать 50 кг.

Таблица 4

Вид сырья	Массовая									
	Артикул									
	02		01		03		04		05	
1. Шерсть овец натуральная грубая с грубошерстных и помесных пород, мытая или немытая в пересчете на мытую (в том числе шерсть осенней стрижки и покровная — 65% от массы натуральной шерсти)	Муж-ских и жен-ских длинных	Муж-ских и жен-ских сред-них	Муж-ских и жен-ских сред-них	Муж-ских и жен-ских тонких	Муж-ских и жен-ских тонких	Муж-ских и жен-ских тонких	Муж-ских и жен-ских тонких	Муж-ских и жен-ских тонких	Муж-ских и жен-ских тонких	Муж-ских и жен-ских тонких
	47	49	58	61	67	—	—	—	—	—
2. Пух козид в пересчете на 90%-ный	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	6	6	6	7	—	—	—	—	—
3. Заводская шерсть овечья непо-врежденная и поврежденная шерсть меховая овчинная полугрубая и грубая I, II, III длинн, очес и шерсть кислотная от шубных и меховых свачи (в том числе кислотной не бо-лее 2% от массы смеси); III длинн не более 30% от массы меховой шер-сти	17	20	21	19	19	—	—	—	—	—
	13	13	8	7	7	—	—	—	—	—
4. Шерсть коровья заводская I и II длинн, I или II сорта после чист-ки последней и пересчета по выходу на I сорт	12	12	7	7	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Шерсть восстановленная из чи-стошерстных обрезков и лоскута или карбонизированная	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Обраты своего производства в очешенном виде	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Очес гребенной чистощерстной	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

доля сырья, %, в сортах

«Русские»	«Мете-лицы»	«Мод-елько-носы»	«Оле-ренок»	«Радуга»	«Зямушка»		«Ма-ляр»
					Артикул	Артикул	
34, 33	37	32, 35	42, 43	44	80, 51	51, 50	Арти-кул 55
Муж-ских и жен-ских длинных и сред-них	Мужских и женских средних	Детских, школьных, дошкольных, средних и тонких	Детских, школьных, дошкольных и тонких	Детских, школьных, дошкольных и тонких	Жен-ских, детских, школьных, дошкольных и тонких	Детских, школьных, дошкольных и тонких	Детские дошколь-ные тонкие
58	70	80	80	—	60	60	65
—	—	—	—	—	20	40	15
—	—	—	—	—	—	—	—
17	10	—	—	—	—	—	—
12	10	—	—	—	10	—	—
12	10	—	—	—	10	—	—
—	—	—	20	—	—	—	20