

Название .....	Формула .....	Сопротивление теплопередаче $R_0$	Звукоизоляция (дБ)	Источник получения данных
Однокамерный 24мм	СПО 4М1-12-4М1	0,32	29	Испытания
Двухкамерный 30мм	СПД 4М1-9-4М1-9-4М1	0,47	31	Испытания
Двухкамерный 30мм ТОП	СПД 4М1-9-4М1-9-И4	0,62	31	Испытания
Двухкамерный 40мм	СПД 4М1-14-4М1-14-4М1	0,51	31	Испытания
Двухкамерный 40мм ТОП	СПД 4М1-14-4М1-14-И4	0,71	31	Испытания
Двухкамерный 44мм	СПД 4М1-16-4М1-16-4М1	0,53	31	Испытания
Двухкамерный 44мм ТОП	СПД 4М1-16-4М1-16-4М1	0,74	31	Испытания
Двухкамерный 52мм ТОП	СПД 4М1-20-4М1-20-И4	0,78	31	Испытания
Двухкамерный 52мм ТОП Аргон	СПД 4М1-20Ar-4М1-20Ar-И4	0,96	31	Испытания
Трехкамерный 52мм ТОП	СПТ 4М1-12-4М1-12-4М1-12-И4	1,24	38	Расчетные
Трехкамерный 52мм 2ТОП	СПТ И4-12-4М1-12-4М1-12-И4	1,76	38	Расчетные
Трехкамерный 52мм ТОП	СПТ 6М1-12-4М1-10-4М1-12-И4	1,22	46	Расчетные